

TESSITURA ESSECI srl

Via Terracini, 22 - 51031 AGLIANA (PT)

Sito Web- www.essecivelluti.com

Tel. 0574-751237/751202 Fax.0574-712026

E-mail info@essecivelluti.com

SCHEDA TECNICA

ART. FLAX TRAPUNTATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECNICAL CHARACTERISTICS

Composizione	68%LI 32%PES	Composition	68%LI 32%PES
Altezza	cm.140	Width	cm.140
Peso	gr. 930al Mtl	Weight	gr. 930 Mtl
Solidità alla luce UNI EN ISO 105 B02:1994	4	Solidità alla luce UNI EN ISO 105 B02:1994	4
Pilling ISO 12945:2/2000	3	Pilling ISO 12945:2/2000	3
Solidità colori allo sfregamento secco e umido ISO 105.X12:2001	a secco 4/5 a umido 3/4	Colour fastness to wet and dry rubbin/crocking ISO 105.X12:2001	Dry 4/5 Wet 3/4
Solidità del colore al lavaggio con detersivi sintetici ISO 105 C06	4/5	Colour fastness to laudering with syntetic detergents ISO 105 C06	4/5
Resistenza allo scorrimento delle cuciture ISO 13936.1:2004	>200 N	Resistenza allo scorrimento delle cuciture ISO 13936.1:2004	>200 N
Martindale norma ISO 12947.2:1998 PRESSIONE 12 KPa	25.000 cicli	Martindale norma ISO 12947.2:1998 PRESSIONE 12 KPa	25.000 cicli
Solidità dei colori al lavaggio in acqua 37° ISO 105-E01:1994	4/5	Colour fastness to water 37° ISO 105-E01:1994	4/5
LAVAGGIO IL TESSUTO E' STATO PRELAVATO	ACQUA 30°	TO WASH THE FABRIC HAS BEEN WASHED BEFORE	WATER 30°