



ESSECI
Manifattura Tessitura

SCHEDA TECNICA

ART. PERLA

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECNICAL CHARACTERISTICS

Composizione	65%VI 30%CO 5%PL	Composition	65%VI 30%CO 5%PL
Altezza	cm. 140	Width	cm. 140
Peso	gr. 760al Mtl	Weight	gr. 760 Mtl
Solidità alla luce UNI EN ISO 105 B02:2001	>5	Fastness to light UNI EN ISO 105 B02:2001	>5
Pilling ISO 12945-2/00	5	Pilling ISO 12945- 2/00	5
Degrado del colore dopo 3.000 giri	5	Change in colour after 3.000 cycles	5
Resistenza allo scorrimento delle cuciture UNI 9743	>200 N	Resistenza allo scorrimento delle cuciture UNI 9743	>200 N
Martindale 5690/91-2543	BS >65.000	Martindale 5690/91-2543	BS >65.000

NORME DI SMACCHIATURA

Lavabile a secco

Inchiostro biro: assorbire prima con carta assorbente, poi trattare strofinando con panno imbevuto di trielina o alcool denaturato.

Olio, grasso: tamponare con carta assorbente. Eliminare la macchia con tampone imbevuto di trielina o percloroetilene.

Vino, liquori: assorbire la macchia con carta assorbente. Trattare poi la macchia con tampone imbevuto in alcool denaturato.

CLEANING INSTRUCTIONS

To wash to dry. Ink-pen: pat with blotting paper. Clean the remaining spot with a blotter imbued in trichloroethylene or denatured alcohol.

Oil, grease: remove as much dirt as possible by using blotting paper. Then pat with a blotter imbued with perchloroethylene.

Wine, liqueurs: shampoo, then pat with denatured alcohol.

TESSITURA ESSECI Srl

Via U.Terracini 22- 51031 AGLIANA (PT) TEL 0574 751237-751202-FAX. 0574 712026

Sito Web: www.essecivelluti.com

E-mail info@essecivelluti.com